

Multicolor Belvedere

Najlepiej sprzedający się w Europie trójwarstwowy karton z recyklingu.



	% of total board	+/- in % of total
Włókno pierwotne	10	5
Makulatura PIW	30	10
Makulatura PCW	50	10
Pigmentacja, powleczenie	10	5
Total	100	

Dane techniczne

Gramatura (g/m ²)	Grubość (μm)	Sztynność				
		L&W 5° md	L&W 5° cd	L&W	Taber 15° md	Taber 15° cd
		mNm	mNm	$\sqrt{(md \times cd)}$	mNm	mNm
250	335	15.4	7.0	10.4	7.5	3.4
280	375	20.9	9.5	14.1	10.8	4.9
300	400	25.0	11.4	16.9	13.2	6.0
320	430	31.8	13.3	20.6	16.2	6.8
350	470	43.0	17.2	27.2	20.6	7.8
380	510	54.6	21.9	34.6	25.3	10.1
400	540	61.8	24.8	39.1	28.2	11.3
420	565	70.6	28.3	44.7	32.5	13.0
450	605	78.7	31.5	49.8	37.9	15.2
475	635	87.0	35.5	55.6	42.7	18.0
500	670	98.4	39.4	62.3	49.7	19.9

Właściwości	Wartość	Tolerancja	Metodologia
Jasność awersu (% Elrepho)	82	- 1	ISO 2470-2
Gramatura (g/m ²)		+/- 2%	EN ISO 536
Grubość (μm)		+/- 5%, > 350 g/m ² +/- 3%	EN ISO 534
Sztynność (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Warunki testowe	23°C 50%	+/- 1°C +/- 2% rh	EN ISO 187

¹ Dopuszczalne: tolerancja -15% sztywności docelowej. Dotyczy to 100% wszystkich zmierzonych pojedynczych wartości. Pojedyncza wartość to obliczona średnia z pięciu pomiarów na arkusz. Sztynność musi być mierzona po obu stronach. Uzyskana wartość średnia jest wówczas sztywnością pojedynczej próbki. Liczby L&W są wiążące, Taber -liczby są orientacyjne. Wszystkie powyższe dane mogą podlegać zmianom technicznym. Vs. ostatnia wersja zmieniła tylko strukturę kartonu, wartości techniczne pozostają niezmiennione.

Multicolor Belvedere

Opis

Multicolor Mirabell - najlepiej sprzedający się w Europie karton z recyklingu. Zdobywca wielu nagród. Gwarancja niezawodności dostaw, ponieważ produkcja odbywa się w czterech lokalizacjach: Hirschwang (Austria), Frohnleiten (Austria), Neuss (Niemcy), Gernsbach (Niemcy). Klienci i partnerzy dystrybucyjni mają zapewnione zatem maksymalne bezpieczeństwo dostaw oraz stałą, niezmienną wysoką jakość.

Jasność awersu

82 %

Zalety

- wysoka jasność
- bardzo dobra gładkość i nieprzezroczystość
- wysoka sztywność

Zastosowanie*

- Suche produkty żywnościowe
- Schłodzone produkty żywnościowe (opakowanie wtórne)
- Mrożonki
- Owoce i warzywa
- Napoje (opakowanie wtórne)
- Farmacja i opieka zdrowotna
- Kosmetyki i higiena osobista

**Jest to ogólne zalecenie dla aplikacji końcowych. Prawnie wiążąca jest tylko deklaracja zgodności wydana przez MM Karton dla każdego indywidualnego typu kartonu.*

Certyfikaty

- ISO 14001
- EMAS
- HACCP
- ISO 9001
- Na zamówienie produkt dostępny z certyfikatami: FSC® (FSC® C109143) i PEFC (PEFC/32-32-019).